

02/11/07

אופטי-קואט

קוד מוצר: P-48

תאור המוצר: ציפוי עליון אקרילי – פוליריטני

מטרת המוצר: ציפוי עליון ישיר מעל יסוד אפוקסי ו/או פוליריטני, גליון חם ו/או אלומיניום.
 עמידות מעולה בתנאי סביבה קשים, מים, כימיקלים, מינרלים, דלקים ואינו נסדק.
 ו/או מצהיב. הניתן לגוון לפי לוחות גוונים של RAL, MCS וגם לפי התאמה נדרשת.
 השימושים המקובלים הינם: **ציוד מכני, ציוד צבא, מסגרות קלה, מסגרות כבדה**

נתונים טכניים מוצקים: 49% במשקל.

כושר כסוי כ-9 מ"ר לליטר בעובי 50 מיקרון.
 מינימום עובי ייבש כ-50-70 מיקרון.
 ברק 10 עד 60 אחוז (לפי דרישה).
 ייבוש למגע כ-שעה. ייבוש מהיר בתנור 30 דקות בטמפ' של כ-80 מעלות.
 שכבה שנייה לאחר מינימום 12 שעות או ללא הגבלה.
 פלמור (ייבוש) מלא לאחר כ-7 ימים. מתייבש.
 חיי מדף 12 חודש.

שיטות יישום: מעל שטחים שנצבעו ביסוד אפוקסי ו/או פוליריטני ושעברו חספוס וניקוי משומן.
 בריסוס ו/או הברשה.

אנא בדוק שרמת ההדבקות משביעת רצון לפני ההמשך בתהליך הצביעה, אחרת חזור על תהליך ההכנה מחדש.

מקשה C/720	בסיס	ערבוב
25	100	לפי משקל
1	4	לפי נפח

ערבב היטב את 2 המרכיבים לפני הצביעה, תמיד לפני הדילול. הגדלת כמות המקשה גורמת לציפויים להיות עמידים וקשים יותר, ולהפך.
 חיי הצבע לאחר ערבוב חלק א'+ב', כ-6 שעות.

אריזות: 1 ליטר, 4 ליטר, 16 ליטר

אמצעי זהירות: הרחק מאש ומהישג ידם של ילדים! דאג לאמצעי אוורור כמקובל בעת עבודה עם צבעים. לפרטים נוספים קרא לפני היישום את דף הבריאות של היצרן (MSD)

הערות כלליות: הנתונים שלעיל מבוססים על ניסיון ידע שהצטברו במפעלינו. לכן הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. המשתמשים חייבים לבדוק לפני השימוש כי המוצר אכן תואם את דרישותיו והתנאים הסביבתיים.