

יולי 2000

"אופטי – רסט" ציפוי עליון אקרילי פוליאוריטני רב עובי מחוספס.

קוד מוצר: P-00

מטרת המוצר: ציפוי עליון מחוספס ישיר מעל יסוד אפוקסי ו/או פוליאוריטני, גלוון חם, ואלומיניום.

בגוונים מתכתי מחוספסים וכן גוונים לפי קטלוג שלנו.
עמידות מעולה בתנאי סביבה קשים, מים, כימיקלים, מינרלים, דליקים ואינו נסדק ו/או מצהיב בעת חשיפה ארוכה לשמש. השימושים המקובלים הינם בתעשיית היי טק, זיווד אלקטרוני, ציוד מכני, ציוד צבאי, ציוד חקלאי, תעשיית המתכת, נמלים ותחבורה.

נתונים טכניים: כושר כסוי כ 8.10 מ"ר לליטר בעובי 50 מיקרו.

מינימום עובי ייבש כ 50 70 מיקרו .

ברק 20 אחוז (לפי דרשה).

ייבוש למגע כשעה. ייבוש מהיר בתנור 30 דקות בטמפ' של כ – 80 מעלות.

שכבה שניה לאחר מינימום 12 שעות או לשפשף קלות.

פלמור (ייבוש) מלא לאחר כ 7 ימים. מתייבש גם כשהטמפ' היא C 5 .

קשיות (שיטת קינג) 130 – 150 שניות.

גמישות 7 – 8 מ"מ.

אדהזיה מושלמת GT 0

חיי מדף כ – 12 חודש.

שיטות יישום: מעל שטחים שנצבעו ביסוד אפוקסי ו/או פוליאוריטני ושעברו חספוס וניקוי משומן.

בריסוס ו/או הברשה.

להשגת הדבקות ישירה מיטבית לגלוון חם ו/או אלומיניום מומלץ:-

ביצוע חספוס קל בהתזת חול או נייר שיוף, בדוק והסר היטב שומן, לכלוך. וחלודה לבנה!

אנא בדוק שרמת ההדבקות משביעת רצון לפני ההמשך. בתהליך. הצביעה, אחרת

חזור על תהליך. ההכנה מחדש.

ערבב היטב את 2 המרכיבים לפני הצביעה, תמיד לפני הדילול. הגדלת כמות המקשה גורמת לציפויים

להיות עמידים וקשים יותר, ולהפך..

חיי הצבע לאחר ערבוב חלק א'+ב', כ – 6 שעות.

אמצעי זהירות : הרחק מאש ומהישג ידם של ילדים! דאג לאמצעי אוורור כמקובל בעת עבודה

עם צבעים. לפרטים נוספים קרא לפני היישום את ד, הבריאות של היצר (MSD)

הערות כלליות: הנתונים שלעיל מבוססים על ניסיון ידע שהצטברו אצל היצר באיטליה. לכן הננו

שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנתם ללא הודעה מוקדמת. המלצותינו אינן מהוות אחריות

למוצר. המשתמשים חייבים לבדוק לפני השימוש כי המוצר אכן תואם את דרישותיו והתנאים

הסביבתיים.

כרמל הנדסה עיד תכליתי בתחום הצבעים וציפויים! SIMPLE SMART