

כרמל ב.ק. הנדסה בע"מ

טלפון: 04-8620740

פקס: 04-8245467

דף טכני

MultiCoat

מאי 2006

גלוקואט

R-18

תיאור המוצר : צבע חד רכיבי פנולי לצביעה ישירות על פלדה וברזל מגלון.
תכונות המוצר:

ייבוש מהיר.

בעל הצמדות טובה לפלדה מגלונת.

מתאים לצביעה ישירות על פלדה נקייה (ST3)

בעל אלסטיות וגמישות גבוה.

גוונים : גווני לוח RAL , MCS.

נתונים טכניים:

10-8 מ"ר לליטר.	כושר כסוי
70-80 מיקרון	עובי צבע מומלץ
45-55% לנפח.	מוצקים
20 דקות	ייבוש למגע
1-2 שעות	ייבוש לטיפול
24-48 שעות	ייבוש סופי
50-60%	ברק
20-40%	דילול (מדלל סנטתי)
12 חודש	חיי מדף

שיטות יישום: פלדה (ברזל שחור)

ניקוי לרמה של ST-3 לפחות.

שיכבה דקה של 15-20 מיקרון המתנה של 20 דקות וצביעה בשכבה שנייה

עד ל 60 מיקרון מינימום.

ברזל מגלון:

יש לחספס קלות את פני השטח

באם לא יבוצע חספוס יש חשש כי המוצר לא יעמוד בנתונים

אריזה :

אריזה 1 ליטר

אריזה 5 ליטר

אריזה 18 ליטר

אמצעי זהירות: הרחק מאש והישג ידם של ילדים! דאג לאמצעי אוורור כמקובל בעת עבודה עם צבעים.

לפרטים נוספים קרא לפני היישום את דף הבריאות של היצרן (MSDS).

הערות כלליות: הנתונים שלעיל מבוססים על ניסיון ידע שהצטברו במפעלינו.

לכן הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. המלצתנו אינן מהוות אחריות

למוצר. המשתמשים חייבים לבדוק לפני השימוש כי המוצר אכן תואם את הדרישות והתנאים הסביבתיים.

Web: www.carmel-eng.co.il