



ינואר 1998  
עדכון 2005

## " זינק מקס "

### .C.B- ZINC PASTE SILVER

מגן נגד חלודה וקורוזיה בעזרת שיכבה עשויה מחלקיקים מזעריים של אבץ טהור (98.5% - 99%)  
שיכבה מתכתית זו שיושמה נכון מבטיחה גם גוון מוכסף זהה לגלון החם.  
מוצר זה מיוצר בגרמניה ומיועד לשימוש אוניברסלי !

#### יישומים / תועלת

- (1) עדיפות ברורה ונראית בעת תיקון גילון חם חדש .
- (2) יעל ביותר כפרימר (יסוד) לכל המתכות, עץ ופלסטיק .
- (3) עמיד בטמפרטורה של כ- 800 מעלות צלסיוס .
- (4) מוליכות וייבוש מהיר .

#### שימושים

- (1) בתעשייה : לתיקון גילון חם, לצביעת מערכות מיזוג אויר, מיכלי אחסון ועוד'
- (2) בתעשיית המזון : מערכות שינוע, מערכות הולכת מים .
- (3) חקלאות : סילויים, מכונות, ציוד, לולים, צנרת .
- (4) בניה : עמודי תאורה, מעקות בטיחות, צנרת, גדרות ושערים .
- (5) רכב : שלדה, ודודי פליטה .

#### נתונים טכניים :

- גוון כסף זוהר .
- עובי פילם מומלץ 40 מיקרון מינימום .
- כושר כסוי מחושב כ- 15 מ"ר לק"ג .
- זמן יבוש - למגע כ- 10 דקות .
- יבוש מלא כעבור 24 שעות .
- זמן המתנה בין שכבות לשיכבה כ- 10 דקות.
- זמן המתנה לשיכבה עליונה כ- 1 שעה .
- חיי מדף כשנה .
- ליישום במברשת או ריסוס ללא צורך בדילול .
- 
- אריזה : 1 ק"ג, 5 ק"ג וגם תרסיס 400 מ"ל .

#### הכנת שטח לצביעה

נקה והסר שומנים לכלוך וצלחים מעל השטחים המיועדים לצביעה, אפקטיביות מכסימלית  
צביעה מעל שטחים שעברו נקוי חול ברמה SA 2.5-

אמצעי זהירות : הרחק מאש ומהישג ידם של ילדים . ישם במקום מאוורר ועם  
אמצעי הגנה כמקובל בעת עבודה עם צבעים !

הערות כלליות : הנתונים שלעיל מבוססים על נסיון ידע שנצברו אצל היצרן בגרמניה לכן, הננו  
שומרים לעצמינו את הזכות לעדכן ו/ או לשנותם ללא הודעה מוקדמת . המלצותינו אינן מהוות  
אחריות למוצר . המשתמשים חייבים לבדוק לפני  
השימוש כי המוצר אכן תואם את דרישותיו והתנאים הסביבתיים !