MultiCoat	**דף טכני**	כרמל ב.ק. הנדסה בע"מ טלפון : 04-8620740 פקס: 04-8245467

02/11/07

אופטיקואט

קוד מוצר: P-48

תאור המוצר: ציפוי עליון אקרילי – פוליריטני

מטרת המוצר: ציפוי עליון ישיר מעל יסוד אפוקסי ו/או פוליריטני, גלוון חם, ברזל שחור ו/או אלומיניום.
עמידות מעולה בתנאי סביבה קשים (UV), מים, כימיקלים , מינרלים, דלקים אינו נסדק ו/או מצהיב. הניתן לגוון לפי לוחות גוונים שלנוRAL וגם לפי התאמה נדרשת.
השימושים המקובלים הינם: **ציוד מכני, ציוד צבאי, מסגרות קלה, מסגרות כבדה.**

נתונים טכניים: מוצקים :62%±5% הנפח.
כושר כסוי כ-9 מ"ר לליטר בעובי 50 מיקרון.
מינימום עובי ייבש כ - 50 70- מיקרון .
ברק 10 עד 85 אחוז (לפי דרישה).
אינו מכיל עופרת או כרומטיים.
ייבוש למגע כ-שעה. ייבוש מהיר בתנור 30 דקות בטמפ' של כ – 80 מעלות.
שכבה שנייה לאחר מינימום 12 שעות או ללא הגבלה.
פלמור (ייבוש) מלא לאחר כ-7- ימים. מתייבש .
חיי מדף 12 חודש.

שיטות יישום: מעל שטחים שנצבעו ביסוד אפוקסי ,פוליריטני, ברזל שחור, אלומיניום או מגולוון יש לחספוס ולנקות משומן .
בריסוס ו/או הברשה.

אנא בדוק שרמת ההדבקות משביעת רצון לפני ההמשך בתהליך הצביעה , אחרת חזור על תהליך ההכנה מחדש.

ערבוב	בסיס	מקשה C/720
לפי משקל	100	25
לפי נפח	4	1

ערבב היטב את 2 המרכיבים לפני הצביעה, תמיד לפני הדילול. הגדלת כמות המקשה גורמת לציפוי להיות עמידים וקשים יותר ופחות אלסטי.
חיי הצבע לאחר ערבוב חלק א'+ב' , כ –8 שעות.

אריזות : 1 ליטר, 4 ליטר , 16 ליטר

אמצעי זהירות : הרחק מאש ומהישג ידם של ילדים ! דאג לאמצעי אוורור כמקובל בעת עבודה עם צבעים. לפרטים נוספים קרא לפני היישום את דף הבריאות של היצרן (MSD)

הערות כלליות: הנתונים שלעיל מבוססים על ניסיון ידע שהצטברו במפעלינו . לכן הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/ או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. המשתמשים חייבים לבדוק לפני השימוש כי המוצר אכן תואם את דרישותיו והתנאים הסביבתיים.